



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150

Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341

E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



Bitum H 45
ST 5 / 2005

**UTILIZARE: LA FABRICAREA MATERIALELOR HIDROIZOLANTE FOLOSITE ÎN INDUSTRIA
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII**

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metoda de analiză	
		STAS	ASTM
Punct de înmuiere, IB, °C, max.	45	SR EN 1427/2002	D 127/87
Inflamabilitate M, °C min.	280	5489-80	D 92/97
Penetrație la 25°C, 1/10mm, min.	180	SR EN 1426/2002	D217/94
Ductilitate, la 25°C, cm. min.	10	SR 61-96	D113
Substanțe solubile în tetraclorura de carbon, %, min.	99	115/80	-
Apa, %	urme	24/2-89	D 95/83