

**S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.****CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150  
Prahova, ROMÂNIA**Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341  
E-mail: [steauaromana@steauaromana.ro](mailto:steauaromana@steauaromana.ro); [www.steauaromana.ro](http://www.steauaromana.ro)**ULEI PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ Te 16  
FT cf. STAS 744 / 91****UTILIZARE:** LA UNGEREA MAȘINILOR TEXTILE DE CUSUT, DE TRICOTAT  
ȘI LA RINGURI DE FILATURI

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate	Metode de analiză		
	Tip Te 16	STAS	ISO	ASTM
Densitate relativă la 15 °C, max.	0,900	35-81	3675	D 1298 /85
Punct de inflamabilitate M, °C, min.	155	5489-80	-	D 92 /97
Vâscozitate , cSt - la 20 °C - la 40 °C - la 50 °C	30-40 14-18 6-12	117-87	3104	D 445 /96
Culoare, unități ASTMĂ, max.	3	34-67	2049	D 1500 /96
Punct de congelare, °C, max.	-12	39-80		D 97 /96
Cenușă, %, max.	0,005	38-81	6245	D 482 /95
Aciditate organică, mg KOH /g, max.	0,05	23-75	6618	D 974 /97
Indice de viscozitate DD, min.	60	55-81	2909	D 2270 /93
Acțiunea corozivă pe lama de cupru, 3h/100 °C	negativă	SR ISO 2160	2160	D 130 /94
Cifra de cocs, %, max.	0,1	SR ISO 6615-96	6615	D 189 /97
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	22-64		D 664 /95
Impurități mecanice	lipsă	-	-	-