



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40)2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



ULEIURI NEEMULSIONABILE PENTRU PRELUCRAREA METALELOR ST 13 / 2003

UTILIZARE : ÎN OPERAȚIILE DE PRELUCRARE PRIN HORNUIRE A CĂMĂȘILOR
CILINDRILOR DE MOTOARE ȘI ALTE OPERAȚII DE PRELUCRARE

Caracteristici	Condiții tehnice de calitate		Metode de analiză	
	Tip SR2	Tip SR 3	STAS	ASTM
Densitate la 15 ⁰ C, g/cm ³ , max.	0,875	0,925	35-81	D 1298 /85
Viscozitate la 50 ⁰ C , ⁰ E la 40 ⁰ C , cSt la 20 ⁰ C , cSt	1,2...1,55 max.10 -	2...3,2 min.20 -	117-87	D 445 /96
Punct de inflamabilitate Marcusson ⁰ C, min.	85	100	5489-80	D 92 /97
Punct de congelare, ⁰ C, max.	Iarna :-10 Vara : 0	-	39-80	D 97/96
Conținut de sulf , %, min.	-	0,5	SR ISO 8754	D 4294
Coroziune pe lama de Cu(3h la 100 ⁰ C), max.	2	-	SR ISO 2160-95	D 130 /94