



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



ULEI Te 6 A ST 16 / 2005

UTILIZARE: LA UNGEREA MAȘINILOR TEXTILE, DE CUSUT, DE TRICOTAT, LA RINGURI DE FILATURI ȘI LA GRESAREA FIRELOR DE MĂTASE ȘI BUMBAC

| Caracteristici | Condiții tehnice de calitate | Metode de analiză | |
|---|------------------------------|-------------------|------------|
| | | STAS | ASTM |
| Densitate relativă la 15 °C, max. | 0,900 | 35-81 | D 1298 /85 |
| Punct de inflamabilitate ° C, min. | 110 | 5489-80 | D 92 /97 |
| Vâscozitate , cSt | | | |
| - la 20 °C | 9-14 | 117-87 | D 445 /96 |
| - la 50 °C | 3 - 6 | | |
| Culoare, unități ASTM , max. | 2 ^{1/2} | 34-67 | D 1500 /96 |
| Punct de congelare, ° C, | | | |
| -vara , max. | +5 | 39-80 | D 97 /96 |
| -iarna, max. | -5 | | |
| Cenușă, %, max. | 0,005 | 38-81 | D 482 /95 |
| Ațiunea corozivă pe lama de cupru, 3h/100 ° C | negativă | SR ISO 2160 | D 130 / 94 |
| Cifra de cocs, %, max. | 0,1 | SR ISO 6615-96 | D 189 /97 |
| Indice de vascozitate, min. | 70 | | D 2270 /93 |